FICHA TÉCNICA

80152 Böhler Fox 6011(Aws E6011)5/32" 4 Mm (Lata 4.5Kg/10Lbs)(Electrodo Celulósico Alta Penetración

CÓDIGO:
BOH007

¿Dónde usarlo?: Electrodo para propósitos generales, fabricación de recipientes a presión, fabricación de embarcaciones, equipo agrícola, tubería de alta y baja presión, soldadura de aceros galvanizados, etc.	**Alargamiento:** (l = 4d) % > 22
Amperaje: 110 - 170	**Características:** Dry System, Electrodo de revestimiento celulósico potásico de arco estable y alta penetración cuyos depósitos tienen características mecánicas muy superiores a los electrodos de su tipo, buena tenacidad a temperaturas bajo cero.
Características 2: La fórmula especial del revestimiento produce un arco de gran fuerza de penetración con una rápida solidificación, lo que facilita la operación en posición vertical ascendente y sobre cabeza. Aplicaciones similares al electrodo E6010.	**Certificaciones:** CWB (BÖHLER FOX 6011), ABS (BÖHLER FOX 6011 MX)
Código de producto: BOH007	**Diámetro:** 4mm
Diámetro 2: 5 /32"	**Empaque al vacío:** Empacado al vacio con bolsa aluminizada que resiste la humedad, no requieren precalentamiento para empezar a usar, esto alarga la vida y mantiene la calidad del electrodo como si acabara de salir del horno
Especificaciones: AWS A5.1 / E6011; AWS A5.1M / E4311	**Límite de Cedencia:** (0.2%) > 330
Longitud: 350 mm	**Marca:** BOHLER VOESTALPINE
Materiales: Celulósico potásico	**Medida:** Ø x L (mm): 4.0 x 350
Peso (Kg): 5.116kg	**Peso del paquete:** 5 kg /11 Lbs
Presentación: Frasco	**Procedencia:** Alemania

Resistencia la tracción Rm (Mpa): > 430	**Tenacidad charpy en V:** > 27 J (-30°C)
Tipo: Electrodos Para Acero	**Tipo 2:** Aceros al carbono
Usos: Construcción	

INFORMACIÓN ADICIONAL

80152 Böhler Fox 6011(Aws E6011)5/32" 4 Mm (Lata 4.5Kg/10Lbs)(Electrodo Celulósico Alta Penetración