



FICHA TÉCNICA

Mezcla Lista Concreto 3000. Es Un Concreto Premezclado Que Alcanza Una Resistencia A La Compresión Mayor A 3000 Psi (210 Kg/Cm²) A Los 28 Días, Formulado Con Cemento, Agregados (Arena Y Piedra) De Alta Calidad, Libres De Impurezas Y Aditivos.



CÓDIGO:

UTCM04

***Nombre:** Mezcla lista, concreto 3000 compuesto de cemento, agregado y aditivos

Código de producto: UTCM04

Tiempo:

Tipo: Pegamentos y Fijadores

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

Mezcla Lista Concreto 3000. Es Un Concreto Premezclado Que Alcanza Una Resistencia A La Compresión Mayor A 3000 Psi (210 Kg/Cm²) A Los 28 Días, Formulado Con Cemento, Agregados (Arena Y Piedra) De Alta Calidad, Libres De Impurezas Y Aditivos Plastificantes.

- Fácil Preparación, Solo Agregar Agua.
- Fácil De Transportar Y De Fácil Manipulación.
- Permite El Trabajo Simultáneo En Varios Frentes.
- Para Uso En Distintos Elementos Estructurales De Una Construcción (De Acuerdo Con Requerimientos De Resistencia Indicados En Plano).
- Para Uso En Reparaciones, Remodelaciones, Ampliaciones De Elementos De Concreto Y Obras Que Tienen Díficil Acceso A Materiales.

Recomendaciones:

- Controlar La Cantidad De Agua En La Mezcla Para No Exceder La Fluidez .
- El Exceso De Agua En La Mezcla Disminuye Las Propiedades Mecánicas Y La Calidad Del Concreto .
- Emplear Condiciones Adecuadas De Mezclado, Preparación, Transporte, Colocación Y Acabado.
- Garantizar Una Superficie Limpia.
- Se recomienda Curar Con Agua Por Al Menos 7 Días.
- Para Un Elemento Estructural, La Resistencia Del Concreto Debe Estar Dada Por Un Ingeniero Civil O Arquitecto Idóneo .

